WOF1017 水性凹印光油

1. 产品概述

本产品是专为烟包印刷开发的水性凹印光油，适用于烟包外包装、内衬纸、水松纸等领域，可在双胶纸、铜版纸、哑粉纸、镭射转移纸、镀铝转移纸及合成纸上涂布高光，适合高速印刷。

2.产品特性

- 流平性好：涂布均匀，平整光洁；
- 光泽度高：漆膜丰满晶亮，印品光泽度高；
- 附着力强：对双胶纸、铜版纸、哑粉纸、镭射/镀铝转移纸及合成纸附着优异；
- 干燥快速：适合高速凹版印刷作业；
- 透明度高：色彩鲜亮饱满，清透无暇；
- 低气味环保：水性环保体系，低挥发低气味。

3. 印刷基材

适用于以下基材：双胶纸、铜版纸、哑粉纸、镭射转移纸、镀铝转移纸等纸张、复合纸及合成纸。

4. 技术参数

以下数据为典型值，仅供选型与工艺参考，除非另有书面约定，不构成保证指标。

参数项目	单位	典型值	测试方法或备注
外观	-	透明粘稠液体	目测
粘度	s	60±5	蔡恩 2#杯，25℃
pH 值	-	8.0~9.5	25℃
固含	%	40±2	烘箱法，105℃×2h
光泽	GU	50~70	60°

5. 操作指南

油墨准备	使用前充分搅拌 5~10 分钟，建议 200 目以上过滤后上机；单组分体系，开封后尽快使用
印版参数	凹印/表印：版辊网线数 150~250 线/英寸，网穴深度适中，刮刀压力适中
稀释配比	无水乙醇:去离子水=1:1，添加量 40%~50%（视印刷速度与上机粘度调整）
印刷粘度	上机粘度 18~21 s（蔡恩 2#杯，25℃）
印刷速度	80~250 米/分（适合高速印刷，视机型与干燥能力调整）

干燥方式	热风干燥，风温 60~90℃，确保充分干燥后再收卷
设备清洗	印刷后及时用清水或专用清洗剂清洗印版与墨路，防止干结
备　注	首次大批量生产前，必须在实际工况下测试底墨与光油的层间附着力及干燥抗回粘性能。

6. 法规安全

法规状态	专项产品符合 RoHS / REACH (SVHC) 认证
食品接触说明	本品为非直接接触食品之外包装设计。如客户有专项食品接触迁移合规需求，需由我司技术部门进行项目专项评估确认。
使用注意	本产品 VOC 指标符合国内 GB38507-2020 低 VOCs 环保要求
SDS	可按客户需求提供 SDS
用户责任	用户需在实际生产条件下自行确认适用性、合规性与使用性能

7. 包装储存

包装规格	标准包装：20kg/塑料桶；定制包装：可按客户需求提供其它包装规格。
储存条件	密闭储存。置于 5 ~ 35℃ 阴凉干燥、通风良好的库房内，避免阳光暴晒，严禁冬季冷冻（防止低温冻结破乳聚结失效）；防止冬季冻结或高温变质。
保质期	原包装未开封 12 个月
开封后要求	开封后及时密封，建议 6 个月内使用完毕

8. 典型规格

产品编号	产品特性	适用基材	应用场景
WOF1017	高光/耐磨/高速适用	双胶纸、铜版纸、镭射/镀铝转移纸等	烟包外包装/内衬纸/水松纸

1、基准型号与定制化：以上举例产品为本系列核心基准平台产品。针对特定机台速度、特种基材或特殊耐磨/耐折要求，浩彩可提供针对性的黏度微调、助剂体系定制及特殊性能定制服务。

2、特殊工艺选型：若需配合特定光泽、耐磨耐划或其它特殊表面效果，可与浩彩联系出具配套方案。

9. 免责声明

本文件信息基于我们目前的知识和经验并善意提供，仅作为典型应用指导，不构成技术规格、保证或承诺。用户仍需在其实际工艺条件下自行确认产品的适用性、合规性与生产可用性。